



## ลักษณะและสมบัติของเส้นใยดอกธูปฤๅษี

พรนภา บุญยะพันธ์<sup>1</sup> ศุภนิชา ศรีวรรเดชไพศาล<sup>1</sup> และสาคร ชลสาคร<sup>1\*</sup>

### Characteristics and properties of cattail flower fiber

Pornnapa Boonyapan<sup>1</sup> Supanicha Srivorradatpaisan<sup>1</sup> and Sakorn Chonsakorn<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

<sup>1</sup>Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology, Thanyaburi Pathum Thani

\* Corresponding author. E-mail address: Sakorn\_c@rmutt.ac.th

### บทคัดย่อ

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการคัดแยกดอกธูปฤๅษี ศึกษาลักษณะและสมบัติของเส้นใยดอกธูปฤๅษี โดยการคัดเลือกธูปฤๅษีจาก 2 สายพันธุ์ คือ ธูปฤๅษีใบแคบ และ ธูปฤๅษีใต้อายุ 9 เดือน มีลักษณะของก้านดอก 3 ช่วง คือ ก้านดอก สีเขียว ก้านดอกสีเหลือง และก้านดอกสีน้ำตาล นำมาพกรอให้เส้นใยแตกและก้านดอกแห้งเป็นสีน้ำตาล นำมาศึกษา ลักษณะเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งกราด (SEM) และสมบัติด้านความยาวของเส้นใยโดยใช้มาตรฐาน ASTM D 1440-02 และความสามารถในการอุ้มน้ำของเส้นใย ASTM D2402-07

ผลการศึกษารวบรวมและแยกดอกธูปฤๅษีจาก 2 สายพันธุ์ พบว่า ธูปฤๅษีใต้อายุ 9 เดือนมีลักษณะ ขนาดความยาว และปริมาณของเส้นใยมากที่สุด จึงเหมาะต่อการนำมาศึกษา ผลการศึกษาลักษณะของก้านดอก 3 ช่วง พบว่า ก้านดอกสีเหลืองเหมาะสมต่อ การเก็บมากที่สุด เนื่องจากเส้นใยแตกตัวดีที่สุด ใยมีความนุ่มฟู ไม่แข็งกระด้าง มีปริมาณเส้นใยมากที่สุด ผลของลักษณะเส้นใยภาพตามยาวมีลักษณะตรง มีข้อและร่อง คล้ายลำต้นไผ่ และภาพตัดขวางของเส้นใยมีลักษณะเป็นแฉก คล้ายครึ่งของรวงผึ้ง ความยาวของเส้นใย  $7.9 \pm 3.2$  มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 2.27 ไมโครเมตร ปริมาณการอุ้มน้ำของเส้นใยมากที่สุด ร้อยละ 120.56 โดยใช้เวลา 18 ชั่วโมง และปริมาณการอุ้มน้ำน้อยที่สุด ร้อยละ 27.95 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ดังนั้น เส้นใยดอกธูปฤๅษี จึงเป็นเส้นใยที่มีความไม่ชอบน้ำ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมผ้ากันน้ำ (Water Repellency) ในอนาคต

**คำสำคัญ:** เส้นใย ดอกธูปฤๅษี และเส้นใยดอกธูปฤๅษี



## ABSTRACT

This research has the objective to study methods for selecting cattail flower, and studying the characteristics and properties of cattail flower fiber.

The method is to select cattail from 2 species: : *Typha Angustifolia* and *Typha Domingensis*, aged 9 months, with the characteristics of 3 stages of flower stalks: green flower stalks, yellow flower stalks, and brown flower stalks. Resting it and waiting for the fiber to break and the flower stalks to dry and turn brown. Fiber characteristics were studied using Scanning Electron Microscope (SEM) and fiber length properties using ASTM D 1440-02 standard and the absorb water capacity of ASTM D2402-07 fiber.

The results of the study of methods for selecting and separating cattail flower from 2 species found that *Typha Domingensis* has the highest characteristics, size, length, and quantity of fiber. Therefore, suitable for study. The results of the study of the flower stalks characteristics in 3 stages revealed that yellow flower stalks were the most suitable for collecting. This is because the fiber breaking down best, the fiber is soft and fluffy, also not hardened, and has the highest amount of fiber. The resulting fiber are straight, have joints and grooves, similar to bamboo stems, and the cross section of the fiber is lobed which similar to half of a honeycomb. The length of the fiber was  $7.9 \pm 3.2$  millimeters, the diameter of the fiber was 2.27 micrometers, the highest absorb water capacity of the fiber was 120.56 percent, using 18 hours, and the least absorb water capacity was 27.95 percent, using 1 hour 30 minutes. Therefore, cattail flower fiber are not hydrophobic fiber. As a result, it is suitable to be used to develop waterproof fabric innovations (Water Repellency) in the future.

**Keywords:** Fiber, Cattail Flower, Cattail Flower Fiber

### 1. บทนำ

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศด้านการเกษตรมีพื้นที่เขตเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 47.77 ของประเทศ (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป.) และมีพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย ก่อให้เกิดวัตถุดิบเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเป็นจำนวนมาก วัตถุดิบบางชนิดสามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้ทรัพยากรได้สูงสุด ซึ่งมีการใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝักตบขวาสู้ดูดสาหร่ายแพะชัน (สาคร และคณะ, 2558) การพัฒนาผ้าใยกล้วยบัวหลวง (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2563) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฟางข้าวไทยโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สาคร และคณะ, 2558) และการผลิตเส้นด้ายจากพอลิแลคติกแอซิดผสมเส้นใยทะเลลายปาล์มน้ำมัน (ศิริกุล, 2563) เป็นต้น

ต้นธูปฤๅษี อยู่ในวงศ์ Typhaceae ประกอบด้วย 40 สายพันธุ์ (S. Bansal et al., 2019) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงทนทาน เป็นพืชที่พบกระจายอยู่ทั่วโลก (Beibei Zhou et al., 2018; S. Galen Smith, 1967) ประเทศไทยพบได้ทุกภาคของประเทศ (สุรพงษ์, 2556) ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ธูปฤๅษีใบแคบ (*Typha Angustifolia*) และ ธูปฤๅษีใต้ (*Typha*




Domingensis) ซึ่งพบได้ตามพื้นที่ลุ่ม ชื้นแฉะ ริมคลอง หนองน้ำ แหล่งน้ำตื้น หรือบริเวณพื้นที่รกร้างทั่วไป (มิ่งขวัญ, 2557; ปัญญรัฐ, 2551) มีการแพร่ขยายพันธุ์โดยเหง้าใต้ดินและเมล็ดขนาดเล็ก ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขยายพันธุ์ที่ง่าย รวดเร็ว และกว้างขวาง (Sheel Bansal et al., 2019) โดยเฉพาะดอกของธูปฤๅษีเมื่อแก่จัดจะแตกเป็นปุยสีขาวฟูจำนวนมาก มีขนที่อ่อนนุ่ม และมีเมล็ดเล็ก ๆ ปลิวไปตามลมพัดไปติดตามเสื้อผ้าที่สวมใส่สร้างความรำคาญเป็นอย่างมาก ทำให้สร้างปัญหาให้กับผู้ที่อาศัยในบริเวณที่มีวัชพืชนี้ และด้วยปริมาณการขยายพันธุ์ที่สูงมากพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคุมการแพร่กระจายของต้นธูปฤๅษีได้ เช่น ใบที่ยาวและเหนียวนิยมใช้ทำเครื่องจักสาน หลังกาที่อยู่อาศัย ผลิตกระดาษ ผลิตภัณฑ์ในอาคาร (พรณี, 2538) ลำต้นใช้บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ดอกของธูปฤๅษียังสามารถกำจัดคราบน้ำมัน (Ting Dong, 2015; Yanfang Xu et al., 2019) เป็นตัวแยกแบคทีเรีย (Xiaobin Zhao et al., 2021) และสามารถนำมาผลิตเส้นใยคาร์บอนที่มีรพูน (Guosheng Han et al., 2019; Miao Yu et al., 2018) สำหรับใช้งานด้านพลังงาน (Rishika Chakraborty et al., 2022)

การวิจัยครั้งนี้ มีความสนใจในการศึกษาวิธีการคัดแยกดอกธูปฤๅษี ศึกษาลักษณะและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยดอกธูปฤๅษี สำหรับใช้เป็นวัสดุด้านสิ่งทอ โดยใช้วัชพืชทางการเกษตรที่มีจำนวนมากและหาได้ง่าย ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างคุณค่าให้ต้นธูปฤๅษี เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคุม การแพร่กระจายของต้นธูปฤๅษีได้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการคิดค้นเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่ เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อศึกษาวิธีการคัดแยกดอกธูปฤๅษี
- 2.2 เพื่อศึกษาลักษณะและสมบัติของเส้นใยดอกธูปฤๅษี

## 3. กรอบแนวคิดในการวิจัย



## 4. วัสดุและอุปกรณ์

- 4.1 วัสดุ
  - โดยคัดเลือกธูปฤๅษีจาก 2 สายพันธุ์ ได้แก่
    - 4.1.1 ธูปฤๅษีใบแคบ (Typha Angustifolia) อายุ 9 เดือน
    - 4.1.2 ธูปฤๅษีใต้ (Typha Domingensis) อายุ 9 เดือน



(ก)



(ข)

รูปที่ 1 (ก) ฐูปฤชีใบแคบ (*Typha Angustifolia*) (ข) ฐูปฤชีใต้ (*Typha Domingensis*)

#### 4.2 อุปกรณ์

4.1 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Chyo Electronic Balance ประเทศญี่ปุ่น

4.2 ไมโครโปรเซสเซอร์ 24 บิต ยี่ห้อ Project

4.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM-5800LV ประเทศญี่ปุ่น

### 5. วิธีการวิจัย

#### 5.1 วิธีการตัดแยกดอกฐูปฤชี

5.1.1 ศึกษาวิธีการตัดแยกดอกฐูปฤชีจากฐูปฤชี 2 สายพันธุ์ คือ ฐูปฤชีใบแคบ (*Typha Angustifolia*) และฐูปฤชีใต้ (*Typha Domingensis*) อายุ 9 เดือน นำมาศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากนั้นจึงนำไปศึกษาต่อในขั้นต่อไป

5.1.2 ศึกษาลักษณะของก้านดอก 3 ช่วง คือ ก้านดอกสีเขียว ก้านดอกสีเหลือง และก้านดอกสีน้ำตาลมี นำมาปักเก็บในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก สังเกตก้านดอกฐูปฤชีแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และดอกฐูปฤชีแตกออกจากก้านดอก

#### 5.2 ศึกษาลักษณะและสมบัติของเส้นใยดอกฐูปฤชี

5.2.1 ศึกษาลักษณะของเส้นใย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของเส้นใยดอกฐูปฤชี ทั้งภาพความยาวและภาพตามขวาง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)

5.2.2 ศึกษาสมบัติของเส้นใยดอกฐูปฤชี ด้านความยาวของเส้นใย เพื่อหาความยาวของเส้นใย โดยใช้มาตรฐานการทดสอบของ ASTM D 1440-02 Standard Test for Length and Length Distribution of Cotton Fibers

5.2.3 ศึกษาสมบัติความสามารถในการอุ้มน้ำของเส้นใย เพื่อหาปริมาณน้ำที่กักเก็บโดยมวลของเส้นใย ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของเส้นใยที่ขม่น้ำ โดยใช้มาตรฐานการทดสอบของ ASTM D2402-07 Standard Test Method for Water Retention of Textile Fibers







## 6. ผลการศึกษา

### 6.1 ผลการศึกษาวิธีการคัดแยกดอกธูปฤๅษี

6.1.1 ผลการศึกษาวิธีการคัดแยกดอกธูปฤๅษี 2 สายพันธุ์ คือ ธูปฤๅษีใบแคบ (*Typha Angustifolia*) และ ธูปฤๅษีไต้ (*Typha Domingensis*) อายุ 9 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 1









ตารางที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาสายพันธุ์ธูปฤๅษี

	สายพันธุ์ธูปฤๅษี	
	ธูปฤๅษีใบแคบ ( <i>Typha Angustifolia</i> )	ธูปฤๅษีไต้ ( <i>Typha Domingensis</i> )
บริเวณที่อยู่อาศัย		
ลำต้น		





ตารางที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาสายพันธุ์ธูปฤๅษี (ต่อ)

	สายพันธุ์ธูปฤๅษี	
	ธูปฤๅษีใบแคบ ( <i>Typha Angustifolia</i> )	ธูปฤๅษีได้ ( <i>Typha Domingensis</i> )
ใบ		
ก้านช่อดอก		
ดอก		
เส้นใย		





ผลการศึกษาวีธีตัดแยกดอกธูปฤๅษี 2 สายพันธุ์ คือ ธูปฤๅษีใบแคบ (*Typha Angustifolia*) และธูปฤๅษีได้ (*Typha Domingensis*) พบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยามีความเหมือนกัน และแตกต่างกัน ดังนี้ บริเวณที่อยู่อาศัยไม่ต่างกัน พบได้



ทั่วไปตามบริเวณพื้นที่รกร้าง ที่มีน้ำขัง ลำต้นมีลักษณะเหมือนกัน แตกต่างกันที่ขนาดของลำต้น และใบที่เรียงต่อกัน โดยธูปฤๅษีใต้มีขนาดลำต้นที่มากกว่าประมาณ 8-10 เซนติเมตร ใบเรียงต่อกัน 7-9 ใบขึ้นไป (MISIN, 2022) ส่วนธูปฤๅษีใบแคบมีขนาดลำต้น 4-6 เซนติเมตร ใบเรียงต่อกัน 5-7 ใบ ความสูงของลำต้นแตกต่างกัน คือ ธูปฤๅษีใต้สูงประมาณ 1.5-4 เมตร (U.S. Geological Survey, 2023; S. Bansal, et al., 2019) และธูปฤๅษีใบแคบมีลำต้นสูง 1.5-3 เมตร (สมุนไพโร, 2016; MISIN, 2022) ใบมีความยาวและความกว้างต่างกัน คือ ธูปฤๅษีใต้มีความยาวใบ 1.5-3 เมตร ความกว้างของใบ 1-2.5 เมตร ธูปฤๅษีใบแคบมีความยาวของใบ 2 เมตร กว้าง 0.6-1.25 เมตร (MISIN, 2022) ก้านช่อดอกมีลักษณะเหมือนกัน โดยมีเกสรเพศผู้อยู่ด้านบน และเกสรเพศเมียอยู่ด้านล่าง ความแตกต่างของทั้งสองสายพันธุ์ คือ ระยะห่างระหว่างเกสรเพศผู้และเพศเมีย (pastabaum's, 2021) ซึ่งธูปฤๅษีใต้ห่างประมาณ 0.6-1 เซนติเมตร ธูปฤๅษีใบแคบห่างประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร (MISIN, 2022) ดอกสีน้ำตาลเข้มและมีลักษณะที่เหมือนกันแต่ความยาวและน้ำหนักของดอกต่างกัน โดยธูปฤๅษีใต้มีความยาวความยาวของดอกเฉลี่ยที่ 58.75 เซนติเมตร น้ำหนักดอกแห้งเฉลี่ย 63.72 กรัม และธูปฤๅษีใบแคบมีความยาวเฉลี่ยของดอกที่ 38.66 เซนติเมตร น้ำหนักดอกแห้งเฉลี่ย 41.49 กรัม เส้นใยมีความยาวและลักษณะต่างกัน ธูปฤๅษีใต้มีความยาวของเส้นใยประมาณ 1 เซนติเมตร เส้นใยมีแขนงของใยมากกว่า ส่วนธูปฤๅษีใบแคบมีความยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร และเส้นใยมีแขนงของใยน้อยกว่า ดังนั้นด้วยลักษณะ ขนาดความยาว และปริมาณของเส้นใย ธูปฤๅษีใต้ (*Typha Domingensis*) จึงเหมาะต่อการนำมาศึกษาในขั้นต่อไป

6.1.2 ผลการศึกษาลักษณะของก้านดอก 3 ช่วง คือ ก้านดอกสีเขียว ก้านดอกสีเหลือง และก้านดอกสีน้ำตาล นำมาพักเก็บในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก สังเกตก้านดอกธูปฤๅษีแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และดอกธูปฤๅษีแตกออกจากก้านดอก ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะของดอกธูปฤๅษีใต้ (*Typha Domingensis*)

	ลักษณะดอก	ลักษณะเส้นใย
ก้านดอกสีเขียว		
ก้านดอกสีเหลือง		




ตารางที่ 2 ลักษณะของดอกธูปฤๅษีใต้ (Typha Domingensis) (ต่อ)

	ลักษณะดอก	ลักษณะเส้นใย
ก้านดอกสีน้ำตาล		


ผลการศึกษาลักษณะของก้านดอก 3 ช่วง คือ ก้านดอกสีเขียว ก้านดอกสีเหลือง และก้านดอกสีน้ำตาล พบว่าลักษณะของก้านดอกธูปฤๅษีที่เหมาะสมต่อการเก็บมากที่สุดคือ ก้านดอกสีเหลือง เนื่องจากได้เส้นใยที่แตกตัวที่สุด เส้นใยมีความนุ่มฟู ไม่แข็งกระด้าง และมีปริมาณเส้นใยมากที่สุด ใช้เวลาพักเก็บ 3-5 วัน รองลงมาคือ ก้านดอกสีน้ำตาล เส้นใยแตกตัวดี เส้นใยมีความฟูแต่แข็งกระด้าง และได้เส้นใยปริมาณน้อย เนื่องจากเส้นใยแตกและปลิวตามลม ทำให้เก็บเส้นใยไม่ได้ทั้งหมด และน้อยสุด คือ ก้านดอกสีเขียว เส้นใยแตกตัวน้อย เส้นใยฟูน้อย เกะก้านเป็นก้อน เนื่องจากยังเป็นช่วงดอกอ่อน และมีปริมาณความชื้นมากใช้เวลาพักเก็บ 14 วัน

6.2 ผลการศึกษาลักษณะและสมบัติของเส้นใยดอกธูปฤๅษี

6.2.1 ผลของลักษณะเส้นใย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของเส้นใยดอกธูปฤๅษี ทั้งภาพความยาวและภาพตามขวาง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)



(ก)



(ข)

รูปที่ 2 (ก) ลักษณะภาพความยาวของเส้นใยดอกธูปฤๅษี กำลังขยาย 1,000 เท่า

(ข) ลักษณะภาพตามขวางของเส้นใยดอกธูปฤๅษี กำลังขยาย 3,000 เท่า

ผลของลักษณะเส้นใย พบว่า ภาพตามยาวของเส้นใยดอกธูปฤๅษีมีลักษณะตรง มีข้อ และร่องตามแนวยาวตลอดความยาวของเส้นใยคล้ายกับลำต้นไผ่ และภาพตัดขวางของเส้นใยดอกธูปฤๅษี มีลักษณะเป็นแฉก รูปร่างคล้ายครึ่งของรวงผึ้ง






6.2.2 ผลของสมบัติเส้นใยดอกธูปฤๅษี ด้านความยาวของเส้นใย เพื่อหาความยาวของเส้นใย โดยใช้มาตรฐานการทดสอบของ ASTM D 1440-02 Standard Test for Length and Length Distribution of Cotton Fibers

ผลการศึกษาค่าความยาวของเส้นใย และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยดอกธูปฤๅษี พบว่าเส้นใยดอกธูปฤๅษี มีความยาวสูงสุด คือ  $13 \pm 2.5$  มิลลิเมตร และมีความยาวน้อยสุด คือ  $9 \pm 1.2$  มิลลิเมตร และมีความยาวเฉลี่ย คือ  $11 \pm 1.7$  มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 2.27 ไมโครเมตร

6.2.3 ผลของความสามารถในการอุ้มน้ำของเส้นใย เพื่อหาปริมาณน้ำที่กักเก็บโดยมวลของเส้นใย ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของเส้นใยที่ขบน้ำ โดยใช้มาตรฐานการทดสอบของ ASTM D2402-07 Standard Test Method for Water Retention of Textile Fibers



### รูปที่ 3 ความสามารถในการอุ้มน้ำของเส้นใย

ผลของความสามารถในการอุ้มน้ำของเส้นใย พบว่า เส้นใยดอกธูปฤๅษีมีปริมาณการอุ้มน้ำมากที่สุด คือ ร้อยละ  $120.56 \pm 13.99$  ที่ระยะเวลา 18 ชั่วโมง รองลงมา คือ ร้อยละ  $114.17 \pm 4.38$  ที่ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ร้อยละ  $107.85 \pm 4.72$  ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ร้อยละ  $80.71 \pm 5.62$  ที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ร้อยละ  $58.36 \pm 7.46$  ที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง และปริมาณการอุ้มน้ำน้อยที่สุด คือ ร้อยละ  $27.95 \pm 2.27$  ระยะเวลาที่ 1 ชั่วโมง 30 นาที พบว่า เส้นใยดอกธูปฤๅษีมีการดูดซับน้ำที่น้อยมากเมื่อเทียบกับระยะเวลา ดังนั้น เส้นใยดอกธูปฤๅษีจึงไม่ชอบน้ำ

## 7. การอภิปรายผล

### 7.1 ผลการศึกษาวิธีการคัดแยกดอกธูปฤๅษี

7.1.1 ผลการศึกษาวิธีการคัดแยกดอกธูปฤๅษี 2 สายพันธุ์ คือ ธูปฤๅษีใบแคบ (Typha Angustifolia) และธูปฤๅษีใต้ (Typha Domingensis) พบว่า ธูปฤๅษีใบแคบ (Typha Angustifolia) ค่าความยาวเฉลี่ยของดอกที่ 38.66 เซนติเมตร และดอกธูปฤๅษีใต้ (Typha Domingensis) มีค่าความยาวของดอกของเฉลี่ยที่ 58.75 เซนติเมตร ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณของเส้นใย เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับดอกธูปฤๅษี 2 สายพันธุ์ ความยาวของเส้นใยธูปฤๅษีใต้จะมีความยาวเฉลี่ยที่มากกว่า 0.2-0.5 มิลลิเมตร ดังนั้นด้วยลักษณะ ขนาดความยาว และปริมาณของเส้นใย ธูปฤๅษีใต้ (Typha Domingensis) จึงเหมาะต่อการนำมาศึกษาในขั้นต่อไป



7.1.2 ผลการศึกษาลักษณะของก้านดอก 3 ช่วง คือ ก้านดอกสีเขียว ก้านดอกสีเหลือง และก้านดอกสีน้ำตาล พบว่า ลักษณะของก้านดอกรูปทรงแย่งที่เหมาะสมต่อการเก็บมากที่สุดคือ ก้านดอกสีเหลือง เนื่องจากได้เส้นใยที่แตกตัวดีที่สุด เส้นใยมีความฟู นุ่ม ไม่แข็งกระด้าง และมีปริมาณเส้นใยมากที่สุด ใช้เวลาพักเก็บ 3-5 วัน รองลงมาคือ ก้านดอกสีน้ำตาล เส้นใยแตกตัวดี เส้นใยมีความฟู แต่แข็งกระด้าง และได้เส้นใยปริมาณน้อย เนื่องจากเส้นใยแตกและปลิวตามลม ทำให้เก็บเส้นใยไม่ได้ทั้งหมด และน้อยสุด คือ ก้านดอกสีเขียว เส้นใยแตกตัวน้อย เส้นใยฟูน้อย เกาะกันเป็นก้อน เนื่องจากยังเป็นช่วงดอกอ่อน และมีปริมาณความชื้นมากใช้เวลาพักเก็บ 14 วัน

## 7.2 ผลการศึกษาลักษณะและสมบัติของเส้นใยดอกธูปฤๅษี

7.2.1 ผลของลักษณะเส้นใย พบว่า ภาพตามยาวของเส้นใยดอกธูปฤๅษีมีลักษณะตรง มีข้อ และร่องตามแนวยาวตลอดความยาวของเส้นใยคล้ายกับลำต้นไผ่ (Shengbin Cao et al., 2016; Guosheng Han et al., 2019; Lizhong Bai et al., 2022) และภาพตัดขวางของเส้นใยดอกธูปฤๅษี มีลักษณะเป็นแฉก รูปร่างคล้ายครึ่งของรวงผึ้ง (Shanshan Wu et al., 2021)

7.2.2 ผลการศึกษาความยาวของเส้นใย และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยดอกธูปฤๅษี พบว่าเส้นใยดอกธูปฤๅษีมีความยาวสูงสุด คือ  $13 \pm 2.5$  มิลลิเมตร และมีความยาวน้อยสุด คือ  $9 \pm 1.2$  มิลลิเมตร และมีความยาวเฉลี่ย คือ  $11 \pm 1.7$  มิลลิเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับ Shengbin Cao และคณะ (Shengbin Cao et al., 2016) ที่กล่าวว่า เส้นใย ดอกธูปฤๅษีมีความยาวเฉลี่ยที่  $7.9 \pm 1.2$  มิลลิเมตร สาเหตุที่ความยาวแตกต่างกันเนื่องจากเส้นใยแตกตัวออกเป็น เส้นใยสั้น ๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 2.27 ไมโครเมตร (Lizhong Bai et al., 2022)

7.2.3 ผลของความสามารถในการอุ้มน้ำของเส้นใย พบว่า เส้นใยดอกธูปฤๅษีมีปริมาณการอุ้มน้ำมากที่สุด คือ ร้อยละ  $120.56 \pm 13.99$  ที่ระยะเวลา 18 ชั่วโมง รองลงมา คือ ร้อยละ  $114.17 \pm 4.38$  ที่ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ร้อยละ  $107.85 \pm 4.72$  ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ร้อยละ  $80.71 \pm 5.62$  ที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ร้อยละ  $58.36 \pm 7.46$  ที่ระยะเวลา 3 ชั่วโมง และปริมาณการอุ้มน้ำน้อยที่สุด คือ ร้อยละ  $27.95 \pm 2.27$  ระยะเวลาที่ 1 ชั่วโมง 30 นาที พบว่า เส้นใยดอกธูปฤๅษีมีการดูดซับน้ำที่น้อยมากเมื่อเทียบกับระยะเวลา ดังนั้น เส้นใยดอกธูปฤๅษีจึงไม่ชอบน้ำซึ่งสอดคล้องกับ Shengbin Cao และคณะ กล่าวว่า เส้นใยดอกธูปฤๅษีมีคุณสมบัติ ที่ไม่ชอบน้ำและชอบน้ำมันตามธรรมชาติ (Shengbin Cao et al., 2016; Shengbin Cao et al., 2017; Shanshan Wu et al., 2021; Lizhong Bai et al., 2022)

## 8. สรุปผลการทดลอง

สรุปผลการศึกษาวิธีการคัดแยกดอกธูปฤๅษี 2 สายพันธุ์ คือ ธูปฤๅษีใบแคบ (*Typha Angustifolia*) และธูปฤๅษีได้ (*Typha Domingensis*) พบว่า สายพันธุ์ธูปฤๅษีได้ลักษณะ ขนาดความยาว และปริมาณของเส้นใยมากที่สุด จึงเหมาะต่อการนำมาศึกษา และผลการศึกษาลักษณะของก้านดอก 3 ช่วง คือ ก้านดอกสีเขียว ก้านดอกสีเหลือง และก้านดอกสีน้ำตาล พบว่า ลักษณะของก้านดอกธูปฤๅษีที่เหมาะสมต่อการเก็บมากที่สุดคือ ก้านดอกสีเหลือง เนื่องจากได้เส้นใยที่แตกตัวดีที่สุด เส้นใยมีความฟู นุ่ม ไม่แข็งกระด้าง และมีปริมาณเส้นใยมากที่สุด ใช้เวลาพักเก็บ 3-5 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเก็บพักน้อยที่สุด

สรุปผลของลักษณะเส้นใย ภาพตามยาวของเส้นใยดอกธูปฤๅษีมีลักษณะตรง มีข้อ และร่องตามแนวยาวคล้ายกับลำต้นไผ่ และภาพตัดขวางของเส้นใย มีลักษณะเป็นแฉก คล้ายกับครึ่งของรวงผึ้ง ความยาวของเส้นใยดอกธูปฤๅษี  $7.9 \pm 1.2$  มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 2.27 ไมโครเมตร ปริมาณการอุ้มน้ำของเส้นใยดอกธูปฤๅษีมากที่สุด ร้อยละ  $120.56 \pm 13.99$  โดยใช้ระยะเวลา 18 ชั่วโมง และปริมาณการอุ้มน้ำน้อยที่สุด ร้อยละ  $27.95 \pm 2.27$  โดยใช้ระยะเวลาที่ 1 ชั่วโมง 30 นาที ดังนั้นจากสมบัติของเส้นใยดอกธูปฤๅษี พบว่า เป็นเส้นใยที่ไม่อุ้มน้ำหรือดูดซึมน้ำได้น้อย จึงเหมาะที่จะนำมา



ศึกษากระบวนการผลิตผืนผ้ากันน้ำ (มาโนช, 2553) ที่เป็นนวัตกรรมการเพิ่มสมบัติของผ้าให้สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเส้นใยกันน้ำในอนาคต

## 9. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมืออุปกรณ์ เอื้อต่อสถานที่ทำการทดลองงานวิจัยในครั้งนี้

## 10. เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาที่ดิน. (ม.ป.ป.). พื้นที่เขตเกษตรกรรมประเทศไทย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.

มาโนช นาคสาทา. (2553). การพัฒนาผ้าฝ้ายกันน้ำ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปทุมธานี.

มิ่งขวัญ วงศ์ชาญศรี. (2557). การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตจากต้นธูปฤๅษี เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในที่พักอาศัย. ศ.ม., มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร.

ศิริกุล แซ่ลิ้ม. (2563). การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเส้นด้ายจากพอลิแลคติกแอซิด ผสมเส้นใยทะเลลายปาล์มน้ำมัน. ศศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. (2563, 17 พฤศจิกายน). THTI Insight: ผ้าใยกล้วยบัวหลวง มทร.ธัญบุรี โอท็อปปทุมฯ ‘รักษั โลก-ใส่สบาย-สร้างรายได้ชุมชน’. เข้าถึงด้วย <https://www.thaitextile.org/th/insign/detail.2167.1.0.html>.

สมุนไพโร. (ม.ป.ป.). ฐานข้อมูลสมุนไพโร: กฐูปฤๅษี. เข้าถึงด้วย <https://www.samunpri.com/กฐูปฤๅษี/>.

สาคร ชลสาคร, รัตนพล มงคลรัตนสิทธิ์ และศุภนิชา ศรีวรรตไพศาล. (2558, 30 พฤศจิกายน). การพัฒนาเส้นด้ายฝักตบขวาลู ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้างสรรค์. รายงานฉบับสมบูรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.

สาคร ชลสาคร, ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม, รัตนพล มงคลรัตนสิทธิ์, กรณัท สุขสวัสดิ์. (2558, 30 กันยายน). คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฟางข้าวไทยโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. เข้าถึงด้วย <https://tarr.arda.or.th/preview/item/kt8aAnd-atli3xpui4mAX>.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559, 2 กุมภาพันธ์). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. เข้าถึงด้วย [https://www.nesdc.go.th/ewt\\_news.php?nid=6420&filename=develop\\_issue](https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=6420&filename=develop_issue).

สุรพงษ์ ศรีเจ้า. (2557, 10 กันยายน). การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤๅษีเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทำงาน. ศศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.

B. A. Tangen, S. Bansal, J. R. Freeland, et al., 2021. Distributions of Native and Invasive Typha (Cattail) Throughout the Prairie Pothole Region of North America. *Wetlands Ecology and Management*, 30, 1–17. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11273-021-09823-7>

H. Guosheng, M. Hu, Y. Liu, J. Gao, L. Han, S. Lu, H. Cao, X. Wu and B. Li. 2019. Efficient carbon-based catalyst derived from natural cattail fiber for hydrogen evolution reaction. *Journal of Solid State Chemistry*, 274, 207-214. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022459619301379>.



- L. Bai , C. Wang, L. Bai, Y. Xie and J. Wu. 2022. Cattails-derived porous carbon fibers for high mass loading supercapacitors. *Journal of Porous Materials*, 30, 579-587. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10934-022-01349-4>.
- M. Yu, Y. Han, Y. Li, J. Li and L. Wang. 2018. Polypyrrole-anchored cattail biomass-derived carbon aerogels for high performance binder-free supercapacitors. *Carbohydrate Polymers*, 199, 555-562. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861718304442>.
- MISIN. 2022. Midwest Invasive Species Information Network: Narrow-leaved cat-tail (*Typha angustifolia*). <https://www.misin.msu.edu/facts/detail/?project=misin&id=31&cname=Narrowleaf%20cattail>.
- MISIN. 2022. Midwest Invasive Species Information Network: Southern cat-tail (*Typha domingensis*). <https://www.misin.msu.edu/facts/detail/?project=&id=292&cname=Southern%20cattail>.
- Pastabaum's Journal. (2021, 13 August) . iNaturalist Ecuador: Cattail (*Typha*) morphology [part 1]. <https://ecuador.inaturalist.org/journal/pastabaum>.
- R. Chakraborty, V. K, M. Pradhan and A. Kumar Nayak. 2022. Recent advancement of biomass-derived porous carbon based materials for energy and environmental remediation applications. *Journal of Materials Chemistry A*, 13, 6965-7005. <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ta/d1ta10269a/unauth>.
- S. Bansal, S. C. Lishawa, S. Newman, B. A. Tangen, D. Wilcox, et al. 2019. *Typha* (Cattail) Invasion in North American Wetlands: Biology, Regional Problems, Impacts, Ecosystem Services, and Management. *Society Wetland Scientists*, 39, 645–684. <https://link.springer.com/article/10.1007/s13157-019-01174-7>.
- S. Galen Smith. 1967. Experimental and Natural Hybrids in North American *Typha* (Typhaceae). *The American Midland Naturalist*, 78(2), 257-287. <https://www.jstor.org/stable/2485231>.
- S. Wu, J. Zhang, C. Li, F. Wang, L. Shi, M. Tao, B. Weng, B. Yan, Y. Guo and Y. Chen. 2021. Characterization of potential cellulose fiber from cattail fiber: A study on micro/nano structure and other properties. *International Journal of Biological Macromolecules*, 193, 27-37. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813021022467>.
- S. Cao, T. Dong, G. Xu and F. Wang. 2016. Study on structure and wetting characteristic of cattail fibers as natural materials for oil sorption. *Environmental Technology*, 37, 3193-3199. [https://www.researchgate.net/publication/301937415\\_Study\\_on\\_structure\\_and\\_wetting\\_characteristic\\_of\\_cattail\\_fibers\\_as\\_natural\\_materials\\_for\\_oil\\_sorption](https://www.researchgate.net/publication/301937415_Study_on_structure_and_wetting_characteristic_of_cattail_fibers_as_natural_materials_for_oil_sorption).
- S. Cao, T. Dong, G. Xu and F. Wang. 2017. Oil Spill Cleanup by Hydrophobic Natural Fibers. *Journal of Natural Fibers*, 14, 727-735. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15440478.2016.1277820>.
- T. Dong, G. Xu and F. Wang. 2015. Oil Spill Cleanup by Structured Natural Sorbents Made from Cattail Fibers. *Industrial Crops and Products*, 76, 25-33. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15440478.2016.1277820>.
- U.S. Geological Survey. (202, 30 August) . NAS - Nonindigenous Aquatic Species: *Typha domingensis* Persoon 1807. <https://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?SpeciesID=3020>.



- 
- X. Zhao, W. Wang, C. Huang, L. Luo, Z. Deng, W. Guo, J. Xu and Z. Meng. 2021. A novel cellulose membrane from cattail fibers as separator for Li-ion batteries. *Cellulose*, 28, 9309–9321. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-021-04110-3>.
- Y. Xu, H. Shen and G. Xu. 2019. Evaluation of oil sorption kinetics behavior and wetting characteristic of cattail fiber. *Cellulose*, 27, 1531–1541. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-019-02879-y>.